

Allroundfix

Vitcementbaserad och dammreducerad fästmassa med hög flexibilitet. Allroundfix används på golv och vägg inom- och utomhus vid montering av keramiska ytmaterial t.ex. kakel, klinker, mosaik, granitkeramik samt natursten. Lämplig till plattor med vattenabsorption < 0,5 %. Produkten kan användas på underlag av betong äldre än 3 månader, lättbetong, putsade ytor, golvgipsskivor, spacklade ytor, befintlig keramik och Finja Tätsystem.

Tack vare sin vita färg är Allroundfix lämplig till keramik som kan vara känslig för färggenomslag såsom ljus marmor. Produkten klarar golvvärme.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Underlaget ska vara plant, rent och fritt från damm, svaga ytskikt eller annat som kan försämra vidhäftningen. Torra och sugande underlag förbehandlas med Finja Primer som skall torka innan fästmassan appliceras. Temperaturen i underlag, lokal och blandat material får inte understiga 10 °C.

Blandning

Blandning av fästmassan utförs med bormaskin och visp. 15 kg Allroundfix blandas med 3,9–4,5 liter vatten, 5 kg Allroundfix blandas med 1,3–1,5 liter vatten tills en homogen massa uppnås. Låt vila fem minuter och vispa upp igen. Använd alltid rent kranvatten. Blandat material kan användas i upp till 6 timmar.

Applicering

Allroundfix appliceras med en tandspackel. Välj tandspackel beroende på typ av plattor och underlag.

Full täckning av plattan ska eftersträvas. För bästa vidhäftning spacklas ett tunt lager på underlaget med tandspackelns släta sida. Omedelbart därefter läggs ytterligare mer bruk på med den tandade sidan till önskad skiktjocklek.

Plattor i hårt belastade miljöer, utomhus samt plattor med ribbor skall dubbellimmas, d.v.s. fästmassan ska appliceras både på plattan och på underlaget. Plattorna trycks till så att god kontakt med fästmassan uppnås.

Det får inte bildas skinn på den redan applicerade fästmassan innan plattorna monteras.

Efterarbete

Eventuellt spill rengörs med vatten. Härdad fästmassa tas bort mekaniskt.

Efter angiven tid kan fogning med Finja Fog utföras. Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska fogar.

Teknisk data

Åtgång	Ca 2,5 kg/m ² med 6x6 mm tandspackel
Vattenåtgång	3,9–4,5 l/15 kg, 1,3–1,5 l/5 kg
Tid innan fogning på vägg	10–18 h
Tid innan fogning på golv	24 h
Brukstid	Ca 6 h
Öppentid	> 30 min
test	

Förpackning

Produkten levereras som standard i 15 kg säck (art.nr 7010157) och 5 kg säck (art.nr 7010254).

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA