

**MATAKI®**

# Underlagspapp MB 320

- Underlagstäckning för tätskikt av bitumen!





## Mataki Underlagspapp MB 320

Mataki Underlagspapp MB 320 är en traditionell underlagstäckning (YAM 2000) med en robust infästningsmetod (pappspik igenom båda lagren av produkten). Produkten används som ett enkelt sätt att väderskydda taket och byggnaden under byggtiden (JSB.111, AMA Hus 08) dock max två månader. Produkten har en frilagd kant som förhindrar att vatten tränger upp i skarven mellan materialen.

### Användningsområde

Mataki MB 320 svarar till kraven enligt AMA HUS 08 som underlag för tätskikt av bitumen (exempelvis Mataki Sjalvtäck). Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

### Underlagstäckning

Mataki MB 320 läggs på råspont eller skivmaterial. Se AMA HUS, HSD.1331 för att välja typ av underlag.

Infästning sker med spikning genom båda lagren med varmförzinkad pappspik, dimension minst 20x2,8, alternativt 25x2,5 (AMA HUS, ZSE).

Minsta taklutning är 14° om underlagstäckningen inte omgående täcks in med överliggande tätskikt av bitumen.

Skarvning och lagning görs med Mataki Specialklister (asfaltklister).

### Produktens uppbyggnad

Mataki MB 320 är uppbyggd med en formstabil stomme av glasfiberväv som är belagd med oxiderad bitumen. Ytan är täckt med fin sand.

Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen. Produkten innehåller inga skadliga ämnen och svarar till miljökraven enligt BASTA.

### Produktegenskaper

Mataki MB 320 är utvecklad för att möta byggbranschens krav på säkra och beprövade produkter. Produkten svarar till egenskapskraven enligt kap JS (YAM 2000) i AMA HUS 08. Produkten har en förväntad livslängd som svarar till vanligt förekommande taktäckningsmaterial av bitumen.

Egenskaper	Provningsmetod	Provningsresultat
Vikt/rulle	SS-EN 1849-1	21 kg ± 1
Vattentäthet	SS-EN 1928, metod A	Tät vid 200 mm vp, klass W1
Draghållfasthet - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	520±100 (N/50mm) 320±70 (N/50mm)
Brottöjning - LR - TR	SS-EN 12311-1, metod A	3±1 (%) 3±1 (%)
Rivhållfasthet - LR - TR	SS-EN 12310-1	45±10 (N) 50±10 (N)

#### Artikelinformation

Mataki MB 320 artikelnummer 5032001 levereras på pall med 36 st rullar. Format 15 x 0,70 meter.

# MATAKI®

Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00

[www.mataki.com](http://www.mataki.com)

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.