

Konkral



Produktblad

KONKRAL PRIMER

- ✓ Binder damm och lösa partiklar
- ✓ Goda vidhäftningsegenskaper
- ✓ Alkalibeständig
- ✓ Fri från bituminösa biprodukter
- ✓ Fri från lösningsmedel

Användningsområde

Konkral Primer är en primer som bildar en ytfilm som ger god vidhäftning i upp till 15 dagar. Den är spädbar med vatten och innehåller ingen inblandning av ammoniak, är fri från bituminösa biprodukter, fri från lösningsmedel, ger god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper.

Underlag

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från damm, cementslud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra att Konkral Primer får en fullgod vidhäftning till underlaget. Underlagets **dokumenterade** ytdraghållfasthet ska vara minst 1,0 MPa.

Blandning

Konkral Primer blandas endast med vatten. Lösningen primer/vatten blandas lätt under omrörning. Tillgodose god ventilation vid primningsarbete. Konkral Primer får spädas enligt primerguiden eller beroende på porositet, ytegenskaper samt krav på den färdiga produkten.

Användning

Använd Konkral Premium Microfiber Roller eller annan lämplig ruller med 8-10 mm. Rolla ut primerlösningen jämnt över ytan, undvik pölbildning. Använd en pensel i svåråtkomliga utrymmen. Totalt ska två lager appliceras. Alternativt kan en mikrofiberduk, fogsvamp eller primerpump användas. För ytan ska täckas med tillräcklig mängd primerlösning kan då flera lager behöva appliceras.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,05 kg per kvm/lager Ungefärligt värde baserat på tidigare erfarenheter som kan variera betydligt både upp och ner beroende på underlagets beskaffenhet.
Rumstemperatur vid applicering	+10 och +25°C
Densitet	~1.01 g/cc
Diffusionsöppen	Ja
Övermålningsbar	1h, för maximal effekt vänta 12h
Vidhäftning	God på absorberande ytor
Lagring	Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Primerguide

Underlag	Blandning primer/vatten
Fix	1:3
Starkt sugande betong	2 ggr, först 1:5 och sedan 1:3
Lättbetong	2 ggr, först 1:5 och sedan 1:3
Golvspån	5:1
Avjämningsmassa	1:3
Homogen PVC	1:1
Linoleum	5:1
Sten, klinker, täta underlag	Endast primer

Artiklar

Konkral Primer - 400g	
ART.NR 100153	EAN 0618119079482
Konkral Primer - 1 kg	
ART.NR 100103	EAN 0618119079116
Konkral Primer - 5 kg	
ART.NR 100104	EAN 0618119079123

Konkral

Observera

Applicering av microcement på primad yta bör ske inom 15 dagar. Observera att den primade ytan inte får beträdas eller bli kontaminerad. Sker det så måste den rengöras och primas igen.

Torktid

Minst 12 timmar för maximal effekt.

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg direkt efter användning med vatten. Torkad primer är svår att lösa upp. Var därför noga med att snabbt rengöra verktygen innan primern torkat.

Systeminformation

Denna produkt ingår i Konkral's microcementsystem. Samtliga produkter i systemet, kompletta anvisningar, råd och svar på vanliga frågor finns på help.konkral.se.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Miljöinformation

För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Friskrivningsklausul

Konkral AB kan inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad, och därmed inte heller utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.