




WOOD

Viva



Produkt  
fakta  
2012

WOOD

Viva



TEKNISK INFORMATION	VIVA
Tjocklek	8,5 mm
Bredd	110/190
Längd	1220
Slitskikt (mm)	ca 0,6
Vikt (kg/m <sup>2</sup> )	ca 7,7
Taber-test av slitstyrka/lack* prEN 13696	
genomnötning Proteco Lacq. (antal varv)	>4000
genomnötning Proteco Nat. (antal varv)	>3500
abrasiv nötning (mg/100 varv)	ca 3,5
Stegljudsdämpning, vägt index index för hur steg hörs till rummet under. NF EN ISO 140-8 / enligt NF EN ISO 717-2, $\Delta L_W$ in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandklassning EN 13501	C <sub>fl</sub>
Termiskt isoleringsvärde (RT m <sup>2</sup> K/W) endast golvbräda med grålumppapp med 2 mm Tarkofoam/flex II	0,054 0,074 0,094
Installation**	Flytande/ nedlimmad
Läggning på golvvärme	Maxtemperatur på golvytan 27° C med termostatreglering.

\* Data avser nya komponenter (2006).  
Metoden är inte lämplig på laserade eller borstade produkter.

\*\* Kontakta golvleverantören om du vill ha mer information.

Viva Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT BALANCED CHOICE	95 % 95 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

VIVA	Lack Ultraloc	Natura Ultraloc
<b>3-stav, 8,5×1220×190 mm</b>		
Ek	•	•
Ek Praline		•
Lönn		•
Lönn Natur	•	
Körsbär	•	
Bok Natur	•	
Valnöt	•	•
<b>2-stav, 8,5×1220×190 mm</b>		
Ek	•	•
Ek borstad		•
Ek Vit		•
Ask Vit		•
Valnöt	•	
Ask Design Vit	•	
<b>Plank, 8,5×1220×190 mm. Mikrofas på alla fyra sidor.</b>		
Ek	•	
Ek borstad		•
Ek Brun borstad		•
Bambu		•
<b>Viva Contra, 8,5×1220×190 mm. Mikrofas längs med.</b>		
Ek	•	
Valnöt	•	
<b>Viva Line, 8,5×1220×110 mm. Mikrofas.</b>		
Ek borstad **		•
Ek Svart borstad **		•
Ek Denim borstad *		•
Ek Patina Vit borstad **		•
Valnöt **		•

\* 2-sidig Mikrofas  
\*\* 4-sidig Mikrofas

Träggolv, hårdhet i Brinell-värde (BHN), EN1534

