


WOOD

Tango



Produkt
fakta
2012

WOOD

Tango



TEKNISK INFORMATION	TANGO
Tjocklek	13 mm
Bredd	162/190
Längd	2000/2200
Slitskikt (mm)	ca 2,5
Vikt (kg/m ²)	ca 7,3
Taber-test av slitstyrka/lack* prEN 13696	
genomnötning Proteco Lacq. (antal varv)	>4000
genomnötning Proteco Nat. (antal varv)	>3500
abrasiv nötning (mg/100 varv)	ca 3,5
Stegljudsdämpning, vägt index index för hur steg hörs till rummet under. NF EN ISO 140-8 / enligt NF EN ISO 717-2, ΔL_w in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II	17
Formaldehydemission EN 13986	E1
Brandklassning EN 13501	D _R
Termiskt isoleringsvärde (RT m ² K/W)	
endast golvbräda	0,101
med grålumpapp	0,121
med 2 mm Tarkofoam/flex II	0,141
Installation**	Flytande / nedlimmad
Läggning på golvvärme***	Maxtemperatur på golvytan 27° C med termostatreglering.

* Data avser nya komponenter (2006).
Metoden är inte lämplig på laserade eller borstade produkter.

** Kontakta golvleverantören om du vill ha mer information.

*** Inte lämpligt för träslagen bok och lönn.

TANGO	Natura 2-lock b: 162 mm	Natura 2-lock b: 190 mm
Plank, 13x2000–2200 mm. Minifas.		
Ek Eu Natur	•	•
Ek Eu Rustik borstad		•
Ek Eu Rustik Vit borstad	•	

Tango Proteco Lack / Proteco Natura

TARKETT BALANCED CHOICE	98 % 98 %	100 %	<100µg/m ³ Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS
	Natural Renewable	Recyclable	

Trägolvs hårdhet i Brinell-värde (BHN), EN1534

