

BINDEMEDEL

Murcement A

Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till mur- och putsbruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Murcement användes som bindemedel till murbruk och putsbruk, se nedan exempel på användningsområden.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

	Användningsområden	Blandningsförhållande Murcement A : Sand	
Artikelnr (25 kg)	58005	viktdelar	volymdelar
Murbruksklass * M 10	Endast till armerad konstruktion	100 / 350	1 : 3
M 2,5	Murning av fasadtegel, lättklinker, betongsten och lätt-betong**	100 / 600	1 : 5
M 1	Murning ovan mark av tegel, kalksandsten och lättbetong**	100 / 900	1 : 7
Putsbruksklass* CS IV	Tunngrundning och puts med höga hållfasthetskrav	100 / 350	1 : 3
CS III	Grovputs och slamning på tegel, betong, lättklinker och lättbetong **	100 / 600	1 : 5
CS II	Grovputs och slamning på tunngrundat underlag	100 / 900	1 : 7

* Ungefär motsvarande denna murbruksklass / putsbruksklass.

** För putsning och murning på lättbetong, se tillverkarens rekommendationer.

ÅTGÅNG

Volymdelar Murcement A : Sand	Bindemedelsåtgång kg / m ³ bruk	Liter sand per säck om 25 kg Murcement A
1 : 3	385	65
1 : 5	225	110
1 : 7	150	165

TEKNISKA DATA

	Murcement A
Tryckhållfasthet	Blandningsförhållande 100/350 (A-bruk) ger en tryckhållfasthet av 12 MPa.
Lufthalt	18 - 20%
Produktsammansättning	Cement-klinker, obränd kalksten, tillsatsmedel
Finmaldhet specifik yta	ca 650 m ² /kg (jmf Cement ca 480 m ² /kg)
Skrymdensitet	ca 1150 kg/m ³
Blandat bruk:	
Användningstid	ca 3-4 tim
Börjar hårdna efter	ca 4 tim
Frostbeständighet	God
Rek. skikttjocklek	max 20 mm/påslag
Kulör	Ljusgrå

Innehåller ej kalk i form av släckt kalk, utan endast obränd kalksten som filler.

ARBETSANVISNING

Blandning

Murcement A blandas med sand enligt nämnda proportioner. Sanden skall vara humusfri och ren, använd endast dricksvatten till blandningen.

Användningsråd

Underlaget skall förvattnas. Eftervattna det hårdnande putsskiktet för ökad hållfasthet. Samma vattenmängd och blandningstid skall alltid användas. Skydda alltid putsad yta mot regn och sol och eftersträva en jämn temperatur över +15° C under härdningstiden. Vid användning under +5° C skall vinteråtgärder vidtas dvs värme, snöskydd m.m. Köldtillsatsmedel kan tillsättas, men detta ersätter inte vinteråtgärder.

FÖRPACKNING

Produkten levereras i 25 kg säck.

LAGRING

Förvaras torrt. Lagringstid minst 6 månader i oöppnad originalförpackning. Tillverkningsdatum anges på förpackning.

SKYDDSANVISNINGAR

Irriterande.

Riskfraser R 37/38, 41

Skyddsfraser S 2, 22, 24/25, 26, 36/37/39

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. Below the text are two horizontal lines of varying lengths, with the longer one under "FIN" and the shorter one under "JA".