

weber.base 224 puts- och murbruk c

Produktbeskrivning

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med natur-sand som ballast.
Bruket är ej pumpbart.

Användningsområde

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten ovan mark, samt invändig putsning av t ex källarväggar. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Beträffande putsning på lättbetong rekommenderar vi base 105 Vitgrund och base 131 Ytongputs C.

Underlag

Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA som ska grundas med Base 103 Rödgrund samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.
Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med Base 103 Rödgrund.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamtgående blandare 7 - 10 min.
25 kg ger ca 16 liter bruk.

Applicering

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stöfögarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.
Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10 mm per påslag. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnet.
Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn.
Använd slang med finspridarmunstycke.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom binde-medlet är KC baserat.
För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Observera

Putsning och murning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Produktspecifikation

Förpackning	25 kg säck/Storsäck
Materialåtgång	Vid putsning 20 kg/m ² (10 mm) Vid murning tegel 70 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	Ca 10 mm per påslag mm

Användningsområde

För utomhusbruk	Ja
För inomhusbruk	Ja

Vattenbehov	Ca 4 liter/säck l
Bindemedel	Kalk och Cement
Ballast	Natursand 0 - 3 mm
Sammansättning	50/50/650

Dokument

[Säkerhetsdatablad](#)
[Byggvarudeklaration](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.