

weber gullex murbruk M10

Produktbeskrivning

Weber gullex murbruk M10 (A) är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för murning och putsning i murbruksklass M10.

Användningsområde

För betongsten och andra höghållfasta murstenar av olika slag i framförallt till källarväggar, murar och trappor

Underlag

Använd torra och jämnt sugande murstenar/block.

Blandning

Gullex murbruk M10 (A) blandas med ca 3,25 l vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 16 l användningsfärdigt bruk. Gullex murbruk M10 blandas maskinellt i ca 10 min i långsamtgående blandare. Vid blandning i genomströmningsblandare skall GS tillsats användas för att säkerställa rätt brukskvalitet. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten.

Applicering

Mura med fyllda fogar. Var extra noga med stötfogarna. Rör ej stenar som sugit fast.

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd under de första dygnen. Vid behov av rengöring används Murtvätt Kalk/Salt.

Observera

Bruket är ej pumpbart.

Vinterhantering:

Vid murning i temperaturer lägre än +5 grader celcius blandas Frostskydd i bruket (0,2 kg Frostskydd per 25 kg säck.).

Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc vidtagas då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under +5 grader celcius. Eftersträva ett bruk med temperatur +20 grader celcius. Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning.

Speciella regler gäller för armerat murverk.

Lagring

12 mån vid torr förvaring.

Miljöanvisningar

FÖRPACKNINGAR

Tom säck kan förbrännas.

RESTPRODUKTER

Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.

Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.

Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Vid murning åtgår ca 40 kg per m ² vid 19x19x59 format på blocken.
Utbyte	Ca 16 liter per 25 kg säck
Vattenbehov	Ca 3,25 l per 25kg torrbruk (13%)
Tryckhållfasthet	
Tryckhållfasthetsklass	Murbruksklass M10 (A)
28 dygn	12 MPa
Bindemedel	Gullex Murcement
Ballast	Natursand 0-4 mm
Börjar härda	Ca 4 tim
Användningstid	Ca 2 tim
Lufthalt	ca 21% %
Sammansättning	100/350
Frostbeständighet	Ja
GS-tillsats	Ja

Dokument

[Säkerhetsdatablad](#)
[Byggvarudeklaration](#)

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.