

## Laga Inne

Uppfyllnad och utjämning på vägg och i tak inomhus på underlag av betong, murverk, cementputs och gips i skikt 3-100 mm.

### Arbetsbeskrivning

Blandning

Blandas med 6,3-7,0 dl vatten per 3 kg hink. Använd borrmaskin med visp och blanda i ca 5 min.

Användningsråd

Prima vid behov underlaget med Finja primer enligt anvisningar på förpackningen. Applicera spacklet med slät stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev. När spacklet är halvhärdat kan man forma till materialet, t.ex. runda hörn, eller om man överfyllt skadan, skära av överflödigt spackel till rätt nivå. Finja tätskikt kan appliceras när produkten är yttorr, normalt ca 3 timmar efter spackling.

### Teknisk data

Bindemedel	Cement
Ballast	0-0,5 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 10 MPa
Åtgång per kvm och mmskikt	1,3 kg
Användningstid.	ca 30 min

### Förpackning

Levereras i plasthink innehållande 3 kilo.

### Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras fuktskyddat.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

