

Kakellim

Färdigblandad enkomponentsfästmassa för limning av keramiska plattor inomhus. Även för limning av skivmaterial, som till exempel gips och cellplast. På underlag av puts, betong, gips etcetera. Observera att antingen underlaget och/eller materialet som ska limmas måste vara absorberande.

Arbetsbeskrivning

Förarbete

Underlaget ska vara fast och fuktfrött samt fritt från olja, fett, damm och sprickor. Eventuell lös färg, puts med mera avlägsnas. Cementbaserade underlag ska torka minst en vecka per cm skiktjocklek innan limning.

Applicering

Plattor: Kakellim appliceras med tandspackel, vars storlek väljs utifrån plattor och underlag. Full täckning av plattan ska uppnås. Dammiga plattor doppas i rent vatten innan limning. Plattorna sätts med ett fast tryck mot underlaget. Eventuell justering måste göras inom 45 minuter.

Andra material: Kakellim appliceras med tandspackel eller slät spackel till dess att full täckning har uppnåtts. Materialet trycks fast mot underlaget. Eventuell efterjustering är svår att åstadkomma då limmet kan vara starkare än vissa porösa material (till exempel mineralull).

Efterarbete

Eventuellt spill rengörs med vatten. Härdat Kakellim kan tas bort med aceton, terpentin eller bensen. Ett dygn efter limning kan fogning med Finja Fog utföras. Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska fogar. Ytor kan tas i bruk efter cirka 7 dygn beroende på yttre omständigheter.

Tänk på att

Kakellim härdar genom vattnets avdunstning och därför måste minst en av kontaktytorna vara absorberande. Då Kakellim är vattenbaserat är det viktigt att det är helt uttorkat innan det utsätts för fukt. Kakellim ska inte användas till ytor som utsätts för konstant fuktpåverkan. Använd inte Kakellim till natursten då denna kan missfärgas.

Teknisk data

Härdade massans egenskaper	
Temperaturbeständighet	-20 °C till 90 °C
Fuktbeständighet	Utmärkt
Ådringsbeständighet	Utmärkt
Färska massans egenskaper	
Applicerings temperatur	5 °C till 35 °C
Justerings tid	Ca 45 min
Tid innan fogning	12–24 timmar beroende på yttre omständigheter
Genomhärdad	Ca 7 dygn beroende på yttre omständigheter
Åtgång	1,5–4 kg/m ² beroende på plattor, underlag och typ av tandspackel

Förpackning

Levereras i 7,5 kg plasthink (art.nr 70201008).

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förvaras frostskyddat.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

FINJA