



Tillverkare:
Herdins Färgverk AB
Box 711, 791 29 Falun
Tel. 023-330 60
mail@herdins.se
www.herdins.se

Markedsføres i Norge
av Krefting & Co AS
1344 Haslum
Tlf. 67 52 60 85
www.krefting.no

Art.nr. 102522



SE Herdins Tak- och Panelvitt

Herdins Tak- och Panelvitt är en vattenburen lasyr för obehandlat eller tidigare lackerat barrträ inomhus. Den har en inbyggd funktion som bromsar och reducerar problem med kvistblödning och s.k. gulning. (Använd ej kvistlack före behandling med Tak- och Panelvitt.) Gammal och gulnad panel får en vacker ljus sidenmatt yta. Herdins Tak- och Panelvitt är lätt att stryka ut och droppar inte.

Förbehandling

Panelen ska vara torr och väl rengjord innan du börjar. Trärene ytor ska slipas med slippapper 120-150 korn i träets fiberriktning innan de behandlas. Tidigare lackerade ytor ska rengöras med malersoda eller med ett fettlösande rengöringsmedel. Om lacken börjat flagna rekommenderar vi slipning. Kontrollera nyans och vidhäftning på en mindre yta innan du börjar.

Applicering

Rör om lasyren ordentligt – låt den vila i ett par minuter före applicering. Applicera lasyren med en mjuk lakkpensel. Arbeta systematiskt i träets längdriktning med 2-3 brädor åt gången. Avsluta aldrig mitt på en bräda. Behandla alltid två gånger, låt torka minst 12 timmar mellan strykningarna. Stryk av penslar och andra redskap noga. Rengör dem med såpa och vatten. Tomma och rengjorda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinning. Eventuella produktrester lämnas till miljöstation.

Produktfakta

Innehåller: Vatten, akrylatbindemedel, titandioxid och UV-skydd.

Åtgång: Vid två strykningar räcker 1 liter till ca 5-8 m² på trärent underlag och till ca 12 m² på tidigare lackerat underlag.

Arbetsstemperatur: minst +5° C

Torktid: Dammtorr efter ca 2 timmar. Övermålningsbar efter minst 12 timmar.

Glans: Matt

Kulör: Helvit

Hantering och lagring: Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Undvik spill, hud och ögonkontakt.

Avfallshantering: Restprodukter skall lämnas till miljöstation som färgavfall. Rengjord förpackning skall källsorteras som plast.

Använd skyddshandskar och vid slipning rekommenderas andningsskydd.

NO Herdins Tak- og Panelhvitt

Herdins Tak- og Panelhvitt er en vannbasert lasur for ubehandlet eller tidligere lakkert barte innendørs. Den har en innebygd funksjon som bremsar og reduserer problemer med kvistblødning og svart/hvitt gulning. (Bruk ikke kvistlack før behandling med tak- og panelhvitt.) Gammel og gulnet panel får en vakker, lys silkematt overflate. Herdins Tak- og Panelhvitt er lett å stryke ut og drypper ikke.

Forbehandling

Panelene skal være tørre og godt rengjorte før du starter. Treene flater skal slipes med 120-150 korns sandpapir i treets fiberretning før de behandles. Tidligere lakkerte flaterskal rengjøres med malersoda eller med et fettløsende rengjøringsmiddel. Hvis lakken har begynt å flasse av, anbefaler vi slipning. Kontroller nyanse og vedhefting på en mindre synlig flate før du starter.

Påføring

Rør skikkelig om i lasuren – la den hvile i et par minutter før påføring. Påfør lasuren med en myk lakkpensel. Jobb systematisk i treets lengderetning, to-tre bord om gangen. Avslutt aldri midt på et bord. Behandles alltid to ganger, la tørke i minst 12 timer mellom strøkene.

Tørk grundig av pensler og annet redskap. Rengjør dem med såpe og vann. Tomme og rengjorte bokser leveres til gjenvinning. Eventuelle produktrester leveres til miljøstasjon.

Produktfakta

Inneholder: Vann, akrylatbindemiddel, titandioxid og UV-beskyttelse.

Forbruk: For 2 strøk rekker 1 liter til ca. 5-8 m² trerent underlag og til ca. 12 m² tidligere lakkert underlag.

Arbetsstemperatur: minst +5° C

Tørketid: Støvtørr etter ca. to timer. Kan overmales etter minst 12 timer.

Glans: Matt

Farge: Helhvitt

Håndtering og lagring: Lagres frostfritt og i godt lukket originalforpakning. Unngå søl, hud og øyekontakt.

Avfallshåndtering: Restprodukter skal leveres til miljøstasjon som malingsavfall. Rengjort emballasje skal kildesorteres som plast.

Bruk hansker og ved sliping anbefales støvmaske.



HERDINS

Tak- och Panelvitt Tak- og Panelhvitt

Droppar inte • Drypper ikke

HELVIT
HELVIT

1 L

LASYR FÖR INOMHUSBRUK / LASUR TIL INNENDØRSBRUK



VOC-gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010) Produktens VOC: <130 g/l