

wood
meets
color



osmo®

Top Oil Hårdvaxolja

3058/3061/3068

STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

För köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus

Osmo Top-Oil är en speciell olje- och vaxkombination för ytbehandling av köksbänkskivor, bordskivor och andra snickerier av trä inomhus.

Produkten passar också för betong, oglaserad sten och andra sugande naturmaterial.

Matt – Mikroporös

Vattenavvisande och mycket slitstark

Ytan blir mycket tålig för spill av vin, öl, läsk, kaffe, te, fruktjuice, mjölk m m

3058 Top-Oil, Ofärgad. Naturliga oljor framhäver träets kulör, ytstruktur och ger ett "permanent vått" utseende. Passar både för obehandlade- och oljade ytor.

3068 Top-Oil, Natur. Motverkar det "permanent våta" utseendet. Träet skyddas, behåller sitt ursprungliga utseende, och ser nästan "obehandlat" ut. Rekommenderas endast för ljusare träslag då produkten på mörka träslag kan ge en svagt vitaktig effekt.

3061 Top-Oil, Acacia. Svagt pigmenterad, ger träet ett varmt och ädelt utseende.

Åtgång

0,5 liter räcker till ca. 12m² vid 1 applicering, eller ca. 6m² alt. ca 10 löpmeter bänkskiva vid 2 appliceringar. Vid betong/sten kan åtgången öka.

Torktid

8-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Verktyg

Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.



Osmo Pensel



Osmo Mikrofiber
roller



Osmo Easy Pad

1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20% fuktighetskvot). För bästa resultat slipas ytan ordentligt före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 180-240 beroende på träslag. Därefter görs ytan fri från damm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel.

Osmo Top-Oil är färdig att använda, spädes ej, skakas noga.

Observera att det slutliga resultatet alltid påverkas av träets naturliga kulör och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, lukt, åtgång etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas. Om nödvändigt förläng torktiden mellan appliceringarna.

För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Merbau, Jatoba etc, rekommenderas Osmo 1101 Klarvax alternativt en första applicering med Osmo 1101 Klarvax och sedan en behandling med Osmo 3058 Ofärgad.

2. Applicering

Ofärgad/Natur yta (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 3058 Top-Oil, Ofärgad/3068 Top-Oil, Natur tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.
Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.
- Vid behov/träresning mellanputs försiktigt i träets fiberriktning med Abralon korn 500.
Därefter görs ytan fri från damm.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, sörg för god ventilation. På ytor där applicering utförs med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 2 eller fler tunna appliceringar. Var noga med torktid mellan appliceringarna.

Färgad yta (2 appliceringar)

- Applicera Osmo 3061 Top-Oil, Acacia tunt i fiberriktning med Osmo Pensel, Osmo Mikrofiberroller 100 mm eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus.
- Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.
- Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Var noga med att inte lämna något överskott.
- Låt torka 8-12 timmar, sörg för god ventilation. På ytor där applicering utförs med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 2 eller fler tunna appliceringar. Var noga med torktid mellan appliceringarna.

Ofärgad slutbehandling på ytor infärgade med Osmos övriga pigmenterade produkter

Utför alltid en slutbehandling med Osmo 3058 Top-Oil, Ofärgad. Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation. På ytor där infärgning utförts med Osmo Pensel, krävs vid slutbehandling endast 1 applicering med Osmo Pensel eller Osmo Mikrofiberroller 100 mm.
På ytor där infärgning utförts med Osmo Easy Pad luddfri trasa, krävs 2 eller fler tunna appliceringar.
Var noga med torktid mellan appliceringarna.

OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.
Ytan är fullt genomhärdad efter ca. 2 veckor varför rikliga mängder med vatten under perioden bör undvikas.
En lätt fukttorkning av ytan går bra.

3. Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

Städning

Ytor behandlade med Osmo Top-Oil är enkla att rengöra. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

Underhåll

Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen. Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo 3029 Underhållsvax inte längre räcker, rengör ytan och applicera ett tunt lager Osmo Top-Oil av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager.
Låt torka 8 -12 timmar, sörg för god ventilation.

De avbildade kulörerna är fotografier. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial



3058 Top-Oil Ofärgad



3061 Top-Oil Acacia



3068 Top-Oil Natur

Importör:

Welin & Co

www.welinoco.com



7 330088 103052