

Professional Snickeri 40

Januari 2016



Produktbeskrivning

Professional Snickeri 40 är en vattenburen halvblank snickerifärg avsedd för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Professional Snickeri 40's mycket låga tendens till klubb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp. Professional Snickeri 40 ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, vilket gör ytan tvättålig och tålig mot mekanisk påfrestingar samt att färgfilmen inte gulnar med åldern.

Behandling

Professional Snickeri 40 ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Professional Häftgrund Supertäck. Spackling utföres efter grundning med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med Professional Snickeri 40.

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målartvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Professional Snickeri 40.

Grundstrykning med Professional Häftgrund Supertäck, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Professional Snickeri 40, för att bästa resultat skall erhållas.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryllatex
Glans: Halvblank 40
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 8 m²/lit
Förpackning: 1 och 2,5 liter
Baser: BW, BM och BC, SO502-Y, SO500-N, Svart
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 90g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskalta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se