

Murtex Hydro Primer

Januari 2014



Produktbeskrivning

Murtex Hydro Primer är en alkalibeständig grund med utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong, puts. Murtex Hydro Primer säkrar en optimal vidhäftning och jämnare insugning på efterföljande behandlingar.

Förbehandling

Underlaget skall vara väl rengjort och genomtorrt. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Betongslam, formoljor och lösa sandkorn skall avlägsnas.

Grundmålning

Murtex Hydro Primer appliceras till underlaget blir mättat utan att bilda film. Dvs Murtex Hydro Primer skall suga in i underlaget. Har inte detta skett efter max 15 min skall överflödet torkas bort.

Färdigmålning

Ytan färdigmålas med någon av Murtex Täckfärger 2 gånger.

Förvaras frostfritt

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akrylsampolymer
Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
Färgåtgång: 8-10m²/lit
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
VOC (kat.A/h): 30g/l Innehåller Max 10g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009