

Professional Traditional Metal Paint

Januari 2014



Produktbeskrivning

Professional Traditional Metal Paint är en blank rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus och inomhus. Professional Traditional Metal Paint kan målas i tjocka skikt och ger i kombination med lämplig grundfärg ett bra rostskydd. Uppfyller kraven som täckfärg AK enligt rostskyddsnorm BSK-11. Pansarol Finish användes som rostskyddstäckfärg vid målning av t.ex. kranar, cisterner, broar m.m.

Behandling

Vid nymålning skall man skallytan borstas till lägst St 2 enligt SS O55900 eller blästras till SA 2,5. Stål stryks 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer minst 40µm och förzinkade ytor avfettas och grundas med Professional Metal Primer minst 40µm.

Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat skall rostskador skrapas och borstas till lägst St 2 enligt SS O55900 eller blästras till SA 2,5. Grundas med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer till minst 40µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Paint minst 80µm. Vid korrisionsklasser C3 och C4 skall man grund måla till minst 80µm. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: alkyd

Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: 6-8 m²/liter

Förpackning: 1, 2,5, 10 liter

Baser: BW, BM, Svart och BC

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i) 500g/l Innehåller Max 470g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009