

# Professional Traditional Metal Primer

Januari 2014



## Produktbeskrivning

Professional Traditional Metal Primer är en snabbtorkande kromatfri rostskyddsgrundfärg baserad på uretanmodifierad alkyd med passiverande pigment. Professional Traditional Metal Primer är avsedd för stålkonstruktioner inom- och utomhus, och kan användas även på rostskadade förzinkade ytor. Kan övermålas med de flesta färgtyper. Vid övermålning med färger som innehåller starkare lösningsmedel kan en längre torktid än som angivits krävas. Gör en provstrykning före övermålning påbörjas.

## Behandling

Underlaget skall vara rent från smuts, fett och andra föroreningar. Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till Sa 2,5. Applicera 1-2 skikt till minst 40 µm beroende på vilken miljöklass enligt rostskyddsnorm BSK -11. För utomhus C2 och C3 krävs minst 80 µm torrt skikt. Färdigmåla med lämplig täckfärg från Nordsjö. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus  
**Bindemedelstyp:** Uretanalkyd  
**Torktid 23°C 50% RF:** 1 timmar  
**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** minst 12 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Alifatnafta  
**Verktyg:** Pensel roller  
**Färgåtgång:** 8 m<sup>2</sup>/liter  
**Förpackning:** 1, 2,5 liter  
**Baser:** Röd  
**Rengöring:** Alifatnafta  
**Förvaras:** Frostfritt

VOC (kat.A/i) 500g/l Innehåller Max 450g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00